

海泰 泰合 (210)

HTM650~670DMH8-66

双面单晶高效光伏组件

21.57%

组件转换效率 21.57%

产品特点



高功率

双面发电，最高可达 25% 额外发电增益。
应用多主栅半片技术，提高能量密度，带来更高输出功率。



高可靠

通过 TUV 认证盐雾及氨气腐蚀测试，并且通过 2400Pa 的风载荷及 5400Pa 的雪载荷认证，具有更强可靠性。



高收益

有效降低系统 BOS 成本，实现更低的度电成本，提高项目收益率。



低衰减

首年衰减低于 2.0%，30 年内每年 0.45% 的线性衰减。



低热斑风险


采用新一代电池技术及优化电路设计，获得更优的温度系数和抗热斑能力。



低隐裂风险

采用多主栅技术，具有更强的抗隐裂能力和防断栅能力。

业内领先的线性功率质保



材料工艺质保



30 线性功率质保



0.45 30 年内每年 0.45% 的线性衰减

全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系
- IEC62941: 2019 光伏组件制造商质量管理体系

电性能参数 (STC)

最大输出功率 (Pmax/W)	650	655	660	665	670
开路电压 (Voc/V)	45.29	45.49	45.69	45.89	46.09
短路电流 (Isc/A)	18.43	18.49	18.52	18.58	18.63
最大功率电压 (Vmp/V)	37.39	37.59	37.79	37.99	38.19
最大功率电流 (Imp/A)	17.39	17.43	17.47	17.51	17.55
组件转换效率 (%)	20.92	21.09	21.25	21.41	21.57
工作温度	-40° C~+85° C				
最大系统电压	1000/1500V				
STC(标准测试条件): 光照强度: 1000W/m², 组件温度: 25°C, 大气质量: AM1.5					

电性能参数 (NMOT)

最大输出功率 (Pmax/W)	492	496	500	504	508
开路电压 (Voc/V)	42.59	42.79	42.99	43.19	43.39
短路电流 (Isc/A)	14.84	14.88	14.93	14.98	15.03
最大功率电压 (Vmp/V)	34.89	35.09	35.29	35.49	35.69
最大功率电流 (Imp/A)	14.11	14.14	14.17	14.21	14.24
NMOT(组件标称工作温度): 光照强度: 800W/m², 环境温度: 20°C, 大气质量: AM1.5, 风速: 1m/s					

双面发电参数 (背面增益)

5%	最大输出功率 (Pmax/W)	683	688	693	698	704
	组件转换效率 (%)	21.97	22.14	22.31	22.48	22.65
15%	最大输出功率 (Pmax/W)	748	753	759	765	771
	组件转换效率 (%)	24.06	24.25	24.43	24.62	24.80
25%	最大输出功率 (Pmax/W)	813	819	825	831	838
	组件转换效率 (%)	26.16	26.36	26.56	26.76	26.96

结构参数

电池规格	210×105mm 单晶硅
电池排列	132(6×22)
组件尺寸	2384×1303×33mm
组件重量	38.0kg
正面玻璃	2.0mm 半钢化镀膜玻璃
背面玻璃	2.0mm 涂釉玻璃
组件边框	阳极氧化铝合金
接线盒	防护等级 IP68
电缆	4.0mm² 正极: 250mm 负极: 300mm 线长可定制

温度特征

温度系数 (Pm)	-0.340%/°C
温度系数 (Voc)	-0.250%/°C
温度系数 (Isc)	0.040%/°C
NMOT 电池额定工作温度	41±3°C


包装方式

运输方式	每柜组件数量	每托组件数量
40 尺高柜	561 片	33 片 +33 片
17.5 米平板车	792 片	33 片 +33 片




网址: www.haitai-solar.cn
邮箱: ht@htsolargroup.com

组件尺寸 (mm)



曲线图



本规格书中包含的所有数据如有任何更改, 恕不另行通知
海泰新能保留最终解释权
HAITAI20241029CN